

Glaxs Fast Pack

Colla bicomponente extraclear rapida a ingiallimento zero – in cartuccia – per incollaggi a vista

Extraclear bicomponent glue with zero yellowing – in cartridge – for visible bonding

Glaxs fast si caratterizza per avere una ottima adesione in tempi molto brevi, permettendo il taglio e la lucidatura dei pezzi incollati in 45-60 min. Glaxs fast è una colla bicomponente per incollaggi a vista. Utilizzata per incollare pietra naturale, agglomerato quarzo e ceramica. Incollaggio invisibile a ingiallimento zero. Praticità forza e rapidità per l'incollaggio multimateriale a 45°. Vasta gamma di colori e match color con i principali brand di agglomerato e ceramica. Il prodotto viene confezionato in speciali bi-cartucce rapporto 2:1 da 215 ml. Le due camere della cartuccia comprendono resina e indurente già predosati. Con l'ausilio di un apposito beccuccio mixer e pistola appropriata, permette il corretto dosaggio dei componenti senza alcuna fatica. Il prodotto indurito si presenta in superficie liscio, brillante e ben lucidabile. Per indoor e outdoor.



Glaxs fast is characterized by having an excellent adhesion in a very short time, allowing the cutting and polishing of the glued pieces 45-60 min,. Glaxs fast is a two-component glue for visible bonding. Used to glue natural stone, quartz agglomerate and ceramics. Invisible bonding with zero yellowing. Practicality, strength and speed for multi-material bonding at 45°. Wide range of colors and match colors with the main brands of agglomeration and ceramics. The product is packaged in special 215 ml 2:1 ratio bi-cartridges. The two chambers of the cartridge include resin and hardener already pre-dosed. With the help of a special mixer spout and appropriate gun, it allows the correct dosage of the components without any effort The hardened product has a smooth, shiny and well polishable surface. For indoor and outdoor.

Plus Principali / Main features

- + incollaggio extra forte/bonding extra strong
- + massima stabilità alla luce/maximum ligh stability
- + indoor&outdoor
- +zero aloni/no shodow effect

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Ceramica Quarzo
Natural Stone Ceramic Quartz

Plus Secondari / Secondary features

- + per incollaggi a 45° / for 45° bonding
- + non cola / dripless

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

- +facilmente lucidabile / *easy to polish*
- + facilmente erogabile / *easy to dose*
- + basso ritiro / *low shrinkage*
- + limita gli sprechi / *limits to waste*

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

/

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

/

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Tutte le superfici del supporto da trattare devono presentarsi pulite, asciutte e prive di polvere e grassi. In caso di superfici lucide e/o lisce si consiglia di carteggiare il supporto prima dell'incollaggio. Togliere l'estremità filettata ed estrarre il tappo. Fissare il mixer alla cartuccia con l'apposito beccuccio filettato. Prima di procedere con l'incollaggio è necessario scartare i primi 10-20g di prodotto estruso (circa 10 cm). Ripetere questa operazione ogni volta che si cambia un mixer usato con uno nuovo.

In caso di stop superiore a 3 minuti tra un'estrusione e la successiva (temperatura ambientale di circa 20°C) scartare i primi 10-20 g di prodotto estruso (circa 10 cm). Dopo uno stop più lungo di 5 minuti (temperatura ambientale di circa 20°C) cambiare il mixer usato con uno nuovo. Temperature di applicazione più elevate di 20°C riducono i tempi indicati per continuare ad utilizzare lo stesso mixer. Estrudere con una pressione costante e adeguata a garantire una corretta miscelazione fra i due componenti.

Dopo l'uso, pulire il beccuccio, chiudere la cartuccia e gettare il mixer. Il prodotto non indurisce al di sotto di +1°C. Non adatto per immersione in acqua dopo indurimento.

Utilizzare solo pistole ad uso professionale approvate da TENAX, rapporto 2:1.

All the surfaces to be treated must be cleaned, dry and free of dust and grease. In case of glossy and/or smooth surfaces, we suggest to scrub the surface with sandpaper before gluing. Remove the threaded extremity and uncap the cartridge. Fix the mixer to the cartridge through the threaded nozzle. Before applying the glue on the surfaces, it is mandatory to discard the first 10-20 grams of product extruded (about 10 cm). Repeat this step each time you change a used mixer with a new one. In case of stop longer than 3 minutes between one extrusion and another (at environmental temperature of about 20°C) do discard the first 10-20 grams of product extruded (about 10 cm). After a stop longer than 5 minutes (at environmental temperature of about 20°C) between one extrusion and another do change the used mixer with a new one. Environmental temperature higher than 20°C will lower the span of time available for reusing the same mixer. Extrude with constant and appropriate pressure to permit correct mixing between the two components.

After usage, clean the nozzle, replace the cap and discard the mixer. The product will not set below +1° C.

Not recommended for water soaking after hardening.

Use only guns for professional use approved by TENAX, ratio 2:1.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Viscosità parte A 25°C	Gel soffice	Viscosity part A 25°C	Soft gel
Viscosità cps parte B 25°C ASTM D2196	1500 – 3300	Viscosità cps part B 25°C ASTMD2196	1500 – 3300
Densità parte A / parte B a 25°C gr/cm ³	1.38 / 1.16	Density part A / part B at 25°C gr/cm ³	1.38 / 1.16
Aspetto parte A/aspetto parteB	Gel soffice/Liquido trasparente	Aspect part A / Aspect part B	Soft gel/ Transparent liquid
Rapporto di miscelazione A+B	2 + 1	Mixing Ratio A+B	2 + 1
Tempo di gel in massa 25°C	3-5 min	Gel time in bulk at 25°C	3-5 min
Tempo di fuori tatto a 25°C con 50% di umidità relativa	25 min	Tacky free in thin layer at 25°C, 50%relative humidity	25 min
Tempo di fuori tatto a 40°C con 10% di umidità relativa	n.d.	Tacky free in thin layer at 45°C, 10%relative humidity	n.a.
Durezza ShoreD ASTM D 2240 dopo post cottura 50°C per 12h	80	Hardness in Shore D ASTM D 2240after postcuring 50°C for 12h	80
Test ingiallimento in cella climatica Qsun (ASTM D904) 1 anno outdoor (luce + pioggia + buio + shock termico)	Assente	Yellowing test in climatic chamberQsun, (ASTM D904), 1 year of outdoor conditions (light + rain+dark + thermal shock)	No change
Temperatura minima di reazione	+1°C	Minimum reaction temperature	+1°C
Temperatura minima utilizzo dopo indurimento	-25°C	Minimum temperature of use afterhardening	-25°C
Temperatura massima utilizzo dopo indurimento	+60°C	Maximum temperature of use afterhardening	+60°C
Tempo di lavorabilità a 25°C (tempo minimo per lucidatura e taglio)	60 min	Working time at 25°C (time forpolishing or cutting)	60 min
Adesione su marmo bianco dopo 1h ASTM D4541	n.d.	Adhesion on white marble after 1ASTM D4541	n.a.
Adesione su marmo bianco post cottura 50°C per 12 ore ASTM D4541	n.d.	Adhesion on white marble after postcuring 50°C for 12 hours ASTMD4541	n.a.
Adesione su granito dopo 1h ASTM D4541	n.d.	Adhesion on granite after 1h ASTMD4541	n.a.
Adesione su granito post cottura 50°C per 12 ore ASTM D4541	6.0 – 7.0 MPa	Adhesion on granite after postcuring 50°C for 12 hours ASTMD4541	6.0 – 7.0 MPa
Adesione su quarzo dopo 1h ASTM D4541	9.0 – 10.0 MPa	Adhesion on quartz after 1h ASTMD4541	9.0 – 10.0 MPa
Adesione su quarzo post cottura 50°C per 12 ore ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa	Adhesion on quartz after postcuring50°C for 12 hours ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa
Adesione su ceramica dopo 1h ASTM D4541	9.0 - 11 MPa	Adhesion on ceramic after 1h ASTMD4541	9.0 - 11 MPa

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Adesione su ceramica post cottura ASTM D4541	13.0 – 14.0 MPa	Adhesion on ceramic after postcuring 50°C for 12 hours ASTMD4541	13.0 – 14.0 MPa
---	-----------------	---	-----------------

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

La cartuccia viene garantita 18 mesi se conservata nel pack e 12 mesi se conservata sfusa, sempre con prodotto ben conservato tra 18- 25°C e lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole.

The products in cartridge will last at least 18 months in the pack and 12 months out of pack, in normal conditions between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

Parte A e parte B in cartuccia sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le indicazioni di sicurezza riportate sulla cartuccia.

Part A and part B in cartridge are chemical products. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the cartridge label.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.