

## Solido XQ

Mastice poliestere solido colorato – per incollaggi, riparazioni e accoppiamenti  
*Colored solid polyester mastic – for bonding, repairs and lamination*

Il mastice solido XQ non perde la verticalità mantenendo la sua tixotropia – vasta gamma colori e match con i principali brand di agglomerati. Molto soffice, ottima spatolabilità, non perde la verticalità dopo la miscelazione con il catalizzatore. Il Solido XQ si caratterizza per avere un'ottima adesione, ottima lucidabilità.

*The solid XQ mastic it does not lose verticality while maintaining its thixotropy does not lose verticality – wide range of colors and matches with the main brands of engineered stones. Very soft, excellent spreadability, does not lose verticality after mixing with the catalyst. Solido XQ is characterized by excellent adhesion, excellent polishability and resistance to chemical agents.*



### Plus Principali / Main features

- + Incollaggio strong & fast / *strong and fast bonding*
- + Molto soffice / *very soft*
- + Ottima spatolabilità / *excellent spreadability*
- + Non perde la verticalità / *does not lose verticality*
- + Non alona / *no shadow effect*

### Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo  
*Natural stone Quartz*

### Plus Secondari / Secondary features

- + Molto brillante / *very brilliant*
- + Facilmente lucidabile / *easy to polish*
- + Facile da colorare / *easy to be coloured*

### Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

/

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

/

### ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Prima di applicare il prodotto accertarsi che il materiale sia pulito, asciutto ed esente da polvere. Prelevare dal contenitore la quantità necessaria di mastice che si dovrà utilizzare, aggiungere il 2-3% di induritore in pasta, miscelare

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

energicamente e procedere all'utilizzo. Non rimettere mai nel contenitore il mastice miscelato con il catalizzatore che non è stato utilizzato. Dovesse essere necessario correggere il colore del mastice, utilizzare le paste coloranti per poliestere oppure ossidi metallici. Il colore va aggiunto prima del catalizzatore. Aggiungere la quantità necessaria per ottenere il colore desiderato, e poi aggiungere il catalizzatore per ottenere l'indurimento. Un eccesso di pasta colorante o di pigmenti in polvere potrebbe alterare le caratteristiche finali del mastice. Chiudere i contenitori dopo l'uso. Conservare mastice e catalizzatore lontani dalla luce e dal sole.

*Ensure that the marble to be treated is dry, clean and free of dust. Take from the container the necessary amount of glue and add the catalyst in paste 2-3% in weight. Stir them energetically and use the product thus obtained. Do not return the unused glue in the tin. If it is necessary to correct the colour, use the colouring paste or metal oxides. Add the colour before the catalyst, match the hue and then add the catalyst. An excess of colour may influence the final characteristic of the glue. Take care. Keep the containers closed after usage. Keep the glue and the catalyst away from the sun rays.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Viscosità 25°C	Pasta tixotropica	Viscosity 25°C	Tixotropic paste
Densità a 25° gr/cm3	1.74	Density at 25°C gr/cm3	1.74
Aspetto	Pasta colorata	Aspect	Coloured paste
Rapporto mastice + indurente	100 + 2/3	Ratio of use glue/hardener	100 + 2/3
Tempo di gel in massa a 25°C in min	3-5	Gel time(in bulk) at 25°C in min	3-5
Tempo di fuori tatto a 25°C con 50% di umidità relativa	25-30	Tacky free in thin layer at 25°C, 50% relative humidity	25-30
Tempo di fuori tatto a 40°C con 10% di umidità relativa	n.d.	Tacky free in thin layer at 40°C, 10% relative humidity	n.a.
Tempo di lavorabilità consigliato a 25°C in min	60-80	Working time suggested at 25°C in min	60-80
Temperatura minima di reazione	0°C	Minimum reaction temperature	0°C
Temperatura minima di utilizzo dopo indurimento	0°C	Minimum temperature of use after hardening	0°C
Temperatura massima di utilizzo dopo indurimento	+110°C	Maximum temperature of use after hardening	+110°C
Stabilità allo stoccaggio 18-25°C	12 mesi	Shell life at 18-25°C	12 months
<b>TEST DI ADESIONE ASTM D4541</b>		<b>ADHESION TEST ASTM D4541</b>	
Forza di adesione in Mpa a 25°C su marmo carrara dopo 2h	n.d.	Adhesion force at 25°C marble carrara after 2h	n.a.
Forza di adesione in Mpa a 25°C su su marmo carrara post cottura 50°C per 12 h	n.d.	Adhesion force at 25°C marble carrara after postcuring 50°C for 12 h	n.a.
Forza di adesione in Mpa a 25°C su quarzo dopo 2h	n.d.	Adhesion force at 25°C quartz after 2h	n.a.
Forza di adesione in Mpa a 25°C su quarzo post cottura 50°C per 12 h	n.d.	Adhesion force at 25°C quartz after 24h after postcuring 50°C for 12 h	n.a.
Forza di adesione in Mpa a 25°C su quarzo lucido dopo 2h	3.1 MPa	Adhesion force at 25°C polished quartz after 2h	3.1 MPa
Forza di adesione in Mpa a 25°C su quarzo lucido dopo post cottura 50°C per 12h	n.d.	Adhesion force at 25°C polished quartz after postcuring 50°C for 12h	n.a.

**PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

**STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE**

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità, luce diretta del sole e nei contenitori originali non utilizzati e chiusi, viene garantito 12 mesi.

*The products will last at least 12 months in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity, sun light and in unused and closed original containers.*

**MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES**

Il mastice e il catalizzatore in pasta sono prodotti chimici. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

*Glue and catalyst are chemical products, please read the safety data sheet before usage and the rules written on the containers label.*

**PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY**

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*